

### Descripción:

Papel autocontenido , estucado en la parte superior con microcápsulas y arcilla activa. Se utiliza como última hoja del formulario sin necesidad de que la hoja superior sea papel autocopiativo.

### Aplicaciones:

Formularios, Facturas

### Sistemas de impresión:

Offset

### Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	53
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	53
Espesor	ISO 534	µm	±4	69
Humedad relativa	TAPPI T502 OM-89	%	±5	43
Abarquillado	TAPPI T427 UM-85	mm	(4.0)-0.0	-2.0
Blancura D65/10°	ISO 11475	° CIE	±5	110
Opacidad	ISO 2471	%	-4	78

**GARANTÍAS:**

Legibilidad de la copia de 20 años en condiciones normales de almacenaje (T: 15-25 °C; HR: 50-60%).

5 años de almacenamiento desde su fecha de fabricación en condiciones normales de almacenaje y conservado en embalaje original.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 13/11/2023