

Eurokote A WS

Description:

Papier haute brillance pour étiquettes autoadhésives résistants à l'humidité.

Applications finales:

Frontaux pour étiquettes, Étiquettes de vins et spiritueux

Systemes d'impression:

Offset, Rotogravure, Ségraphie, Dorure, Flexographie

Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Leitz](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurokote](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Eurokote A WS

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	80	90
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4 %	80	90
Épaisseur	ISO 534	µm	± 4	74	86
Brillance du papier 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	35	35
Blancheur R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/103	89/103
Opacité	ISO 2471	%	-2	92	92
Humidité absolue	ISO 287	%	±1	5.0	5.0
Opacité à l'humidité	ISO 2471	%	-3	81	83
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627	s	≥ 800	2.000	2.000
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m ²	± 5	18	18
Résistance à la déchirure humide L	ISO 3781	kN/m	≥ 1.0	1.0	1.0
Résistance à la déchirure humide T	ISO 3781	kN/m	≥ 0.6	0.7	0.7

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026