

Eurokote A WS

Descrizione:

Carta cast-coated per etichette autoadesive che richiedano resistenza all'umidità.

Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset, Rotogravure, Serigrafia, Stamping, Flessografia

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurokote](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Eurokote A WS

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	80	90
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	80	90
Spessore	ISO 534	µm	± 4	74	86
Lucido carta 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	35	35
Brillantezza R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	89/103	89/103
Opacità	ISO 2471	%	-2	92	92
Umidità assoluta	ISO 287	%	±1	5.0	5.0
Opacità in umido	ISO 2471	%	-3	81	83
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627	s	≥ 800	2.000	2.000
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 5	18	18
Resistenza alla trazione in umido L	ISO 3781	kN/m	≥ 1.0	1.0	1.0
Resistenza alla trazione in umido T	ISO 3781	kN/m	≥ 0.6	0.7	0.7

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026