

## **Eurokote A**

### **Descripción:**

Papel alto brillo para la confección de etiquetas autoadhesivas.

### **Aplicaciones:**

Láminas para etiquetas, Etiquetas vino y licores

### **Sistemas de impresión:**

Offset, Serigrafía, Tipografía, Stamping, Huecograbado, Flexografía

### **Certificados:**

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Leitza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [Paper Profile Eurokote](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

# Eurokote A

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	83	90	130	170	180
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>   lbs	± 4 %	80	83	90	130	170	180
		lbs		54	56	61	88	115	67
		g/m <sup>2</sup>							
Espesor	ISO 534	µm   mils	80-90gr ± 4	78	81	88	131	180	190
		mils	130-180gr ± 5%	3	3.2	3.5	5.2	7.1	7.5
		µm							
Brillo papel 20	TAPPI T-653 pm-07	%	± 5	35	35	35	41	41	41
Blancura R457/D65	ISO 2470 / ISO 11475	%	± 2 / ± 5	90/106	90/106	90/106	90/106	90/106	90/106
Opacidad	ISO 2471	%	± 3	89	89	92	97	99	99
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1	4.7	4.7	4.7	5.0	5.0	5.0
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627	s	80-90gr ± ≥400 130-180gr ± ≥350	500	500	500	500	500	500
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	80-90gr ± 5 130-180gr ≤70	22	22	22	35	35	35

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 16/06/2026