

EraCup Natural

Descripción:

Cartulina no estucada con una cara interior sellable adecuada para la confección de vasos de papel. El recubrimiento sellable es una dispersión acuosa. Producto repulpable y reciclable.

Aplicaciones:

Embalaje, Food service, Vasos de papel

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [Home and garden Compostability - EraCup Natural](#)
- [Industrial Compostability - EraCup Natural](#)
- [Declaration of Compliance - EraCup Natural](#)
- [Certificado Flustix - EraCup Natural](#)
- [Recyclability Statement - EraCup Natural](#)



Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

EraCup Natural

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	195	225	250	275	315
Gramaje	ISO 536/TAPPIT410	g/m ²	± 5%	195	225	250	275	315
Espesor	ISO 534/TAPPI T411	µm	± 20	250	295	330	370	425
Humedad absoluta	ISO 638	%	≥6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Blancura R457 (cara no estucada)	ISO 2470-2/TAPPI T452	%	± 5	82	82	82	82	82
Rigidez Taber L	ISO 2493/TAPPI T556	gf*cm	≥0,75*STD	50	90	110	140	200
Rigidez Taber T	ISO 2493/TAPPI T556	gf*cm	≥0,75*STD	22	40	50	65	100
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2/TAPPI T494	kN/m	-1	11	12	13	14	15
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2/TAPPI T494	kN/m	-1	7	7,5	7,5	8	8,5
Cobb 30 min (23°C, cara interna)	ISO 535/TAPPI T441	g/m ² ;	≤ 5	3	3	3	3	3
Cobb 30 min (90°C, cara interna)	ISO 535/TAPPI T441	g/m ²	≤20	15	15	15	15	15
Max seal strength (0.5s, 5 bars)	ASTM 2029/D1876	N/25mm	±1.5	8	10	11	12	15
Termosellado	ASTM 2029/D1876	°C	±10	120	140	150	160	200

Condiciones de uso: Producto para vasos de un sólo uso. No apto para su uso en hornos microondas o hornos convencionales.

Recomendaciones de almacenaje: Se aconseja almacenar el papel en un entorno al 50 % (±5%) de humedad relativa y a una temperatura de 23 °C (±2). Deben evitarse temperaturas y humedades extremas.

EraCup Natural

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 30/06/2026