

Metalvac A HG WS

Descrizione:

Carta metallizzata per etichette autoadesive con elevata resistenza all'umidità.

Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Rotocalco base solvente, Flessografia base solvente, Flessografia UV

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Metalvac A HG WS

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	63	83
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4%	63	83
Spessore	ISO 534	µm	± 5	60	70
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	‰	± 20%	500	610
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 4	19	18
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	3.5	3.5
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	-1	6	7.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	-0.5	3.2	5
Resistenza alla trazione in umido L	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.8	1.9
Resistenza alla trazione in umido T	ISO 3781	Kg/15mm	-0.5	1.1	1.6
Resistenza agli alcali	DIN 16524-7	s	≥10	≥15	≥15

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026