

Metalvac A HG

Descrizione:

Carta metallizzata per la produzione di etichette autoadesive con una finitura molto lucida.

Applicazioni:

Frontali adesivi, Etichette per vini e liquori

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Rotocalco base solvente, Flessografia base solvente, Flessografia UV

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Metalvac A HG

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	83
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	83
Spessore	ISO 534	µm	± 5	67
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	%	± 10%	690
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 5	23
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	3.5
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-1	7.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924- 2	Kg/15mm	-0.5	4.4
Resistenza allo strappo a secco L/T	ISO 1974	gf	-5.0	43/45

Consigli per la conservazione: Idealmente, la carta dovrebbe essere conservata al 50% (±5%) di umidità relativa e a 23 °C (±2) e coperta con l'imballaggio originale. Evitare temperature e umidità estreme.

Consigli d'uso: Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla spedizione dalla nostra fabbrica.

I clienti sono responsabili delle procedure di test, valutazione e sicurezza dei propri prodotti.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026