

Metalvac E WS UV

Descrizione:

Carta metallizzata per etichette da stampare con inchiostri UV, con resistenza all'umidità.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Wraparound labels, Etichette per vini e liquori, Etichette per superfici umide, Resistenza in acqua e ghiaccio

Metodi di stampa:

Offset UV, Flessografia UV

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Metalvac E WS UV

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	63	68	70	73
Grammatura	ISO 536	g/m ²	± 4 %	63	68	70	73
Spessore	ISO 534	µm	± 5	55	60	61	63
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	%	± 20 %	420	420	420	420
Lucido (argento, goffrato)	ISO 7668	%	± 20 %	330	330	330	330
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	± 4	18.0	17.0	17.0	17.0
Umidità assoluta	ISO 287	%	± 1	5	5	5	5
Umidità relativa	TAPPI T 502	%	± 7	47	47	47	47
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	Kg/15mm	≥ 4.5	6	6.5	6.5	6.5
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	Kg/15mm	2.5	4	4.5	4.5	4.5
Resistenza alla trazione in umido L	ISO 3781	Kg/15mm	-	1.8	2	2	2.1
Resistenza alla trazione in umido T	ISO 3781	Kg/15mm	-	1.5	1.6	1.6	1.7
Resistenza agli alcali	DIN 16524-7	min	≥ 30	30	30	30	30

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2026