

Descrizione:**Applicazioni:**

Imballo flessibile, Contatto alimentare, Alcohol resistant packaging (perfumes, cosmetics, etc.), Liqueur-filled chocolate packaging (pouches, sachets, etc.), Wrapping solutions, Lamination

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Flessografia base solvente, Rotocalco base solvente

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Leitza](#)
- [Paper Profile Metalvac](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	53
Grammatura	ISO 536	g/m ²	±4%	53
Spessore	ISO 534	µm	±5	48
Lucido (argento, liscio)	ISO 7668	%	±20%	420
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m ²	±4	22
Umidità assoluta	ISO 287	%	±1	4.5
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	40
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2	kg/15mm	-1	4.8
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2	kg/15mm	-0.5	2.7

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
 Ultimo aggiornamento: 18/02/2026