Metalvac GP

Descripción:

Papel metalizado funcional con alta resistencia a la grasa y al vapor de agua. Sin PFAS añadidos.

Apto para envolver mantequilla y otros alimentos grasos.

Buenas propiedades de plegado.

Imprimible por la cara metalizada.

Aplicaciones:

Embalaje flexible, Contacto con alimentos

Sistemas de impresión:

Offset, Huecograbado, Flexografía

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitza
- Paper Profile Metalvac

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac GP

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	75
Gramaje	ISO 536	g/m²	±4 %	75
Espesor	ISO 534	µm	± 5	60
Brillante	ISO 7668	‰	± 20%	350
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kg/15mm	- 1	6.0
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kg/15mm	- 0.5	3.6
Resistencia al aceite de palma	ASTM-F119	h	≥ 24	≥ 24
Cobb (dorso)	ISO 535	g/m²	≤ 6	3
WVTR (23ºC, 85% HR)	ASTM E96	g/m² (24h)	≤ 15	11

Recomendaciones de almacenamiento: lo ideal es almacenar el papel a una humedad relativa del 50% (±5%) y 23 ºC (±2) y cubierto con su embalaje original. Evite temperaturas y humedad extremas.

Recomendaciones de uso: consumir preferentemente antes de 12 meses después del envío desde nuestra fábrica.

Los clientes son responsables de sus propios procedimientos de prueba, evaluación y seguridad de productos.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026