Metalvac Seal Oxygen Barrier

Descripción:

Papel metalizado funcional con propiedades termosellables, antigrasa y con barrera al vapor de agua y oxígeno.

Termosellable en la cara metalizada.

Aplicaciones:

Embalaje flexible, Contacto con alimentos, Envases para confitería

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Leitza
- Paper Profile Metalvac

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Metalvac Seal Oxygen Barrier

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	85	95
Gramaje	ISO 536	g/m²	± 4%	85	95
Espesor	ISO 534	µm	± 5%	72	80
Humedad absoluta	ISO 287	%	± 1%	3.5	3.5
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kg/15mm	-0.5	7.5	8.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kg/15mm	-0.5	4.5	5.1
WVTR (38˚C, 90% HR)	ASTM-E96	g/m² · d	≤10	5	5.5
COF din int-int	ISO 8295: 1995	-	0.2-0.5	0.35	0.35
OTR (23˚C, 50% RH)	ASTM 3985	cc/m² ·24h	≤3	1	1
Fuerza de sellado (140 ºC, 0.5s, 4 bars)	ASTM 2029	N/25mm	>3,3	4	4

Recomendaciones de almacenamiento: lo ideal es almacenar el papel a una humedad relativa del 50% (±5%) y 23 ºC (±2) y cubierto con su embalaje original. Evite temperaturas y humedad extremas.

Recomendaciones de uso: consumir preferentemente antes de 12 meses después del envío desde nuestra fábrica.

Los clientes son responsables de sus propios procedimientos de prueba, evaluación y seguridad de productos.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 22/07/2026