

## Creaset A HWS

### Descripción:

Papel estucado una cara para etiquetas autoadhesivas resistentes a la humedad.

### Aplicaciones:

Láminas para etiquetas autoadhesivas

### Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Inkjet UV, Inkjet base agua

### Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

# Creaset A HWS

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	59	67
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±3	12	12
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	3.6	4.3
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	2.8	3.3
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	1.0	1.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.9	1.0
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	ref.	>60	>60

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026