

Creaset A

Descripción:

Papel estucado una cara para etiquetas autoadhesivas.

Aplicaciones:

Láminas para etiquetas autoadhesivas

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Offset UV, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Flexografía UV, Hecograbado base solvente, Hecograbado base agua, Inkjet UV, Inkjet base agua

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset A

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	78	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±2% (78) ±4% (≥80)	78	80	90	100	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	69	78	90	109
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	67	68
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	30	30	30	30	30
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	4.7	4.8	5.1	5.4	6.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.9	3	3.2	3.4	4.1

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 15/04/2026