

Creaset A

Descrizione:

Carta monopatinata per etichette autoadesive.

Applicazioni:

Frontali per etichette autoadesive

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Flessografia UV, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet UV, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset A

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	78	80	90	100	120
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±2% (78) ±4% (≥80)	78	80	90	100	120
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	67	69	78	90	109
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	66	67	68
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	30	30	30	30	30
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	4.7	4.8	5.1	5.4	6.5
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.9	3	3.2	3.4	4.1

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026