

Creaset Classic

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette standard e avvolgenti.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Wraparound labels

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Flessografia UV, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet UV, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset Classic

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	58	65.5	74
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	72
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-200	2200	2000	1800
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	24	24	24
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.7	4.0	4.4	4.6
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.2	2.5	2.7

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2026