

## Creaset FP White

### Description:

Papier couché brillant 1 face pour les applications de flexible packaging

### Applications finales:

Emballage flexible

### Systemes d'impression:

Flexographie, Offset, Rotogravure

### Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# Creaset FP White

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	60	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	60	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	58	65.5	74
Rugosité Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.0 (60) +0.2 (70, 80, 90)	0.8	1.0	0.9	0.9
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T411	g/m <sup>2</sup>	±4	23	24	24	24
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	71	72	72	72
Rigidité Taber T	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	80	85	87	88.5

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026