

Creaset FP White

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per imballaggi flessibili

Applicazioni:

Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset FP White

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	60	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	52	58	65.5	74
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	≤1.0 (60) +0.2 (70, 80, 90)	0.8	1.0	0.9	0.9
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T411	g/m ²	±4	23	24	24	24
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	71	72	72	72
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.35	0.6	0.85	1.2
Opacità	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2	80	85	87	88.5

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026