

## Creaset FP

### Description:

Papier couché 1 face pour les applications de flexible packaging. Adéquat pour laminer ou extruder avec d'autres matériaux, pour intégrer un emballage complexe. Sans OBA ajouté

### Applications finales:

Emballage flexible

### Systemes d'impression:

Flexographie, Offset, Rotogravure

### Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# Creaset FP

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	60	70	80
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	60	70	80
	TAPPI T410			60	70	80
Épaisseur	ISO 534	µm	±4%	51	57	65
	TAPPI T411			51	57	65
Rigidité Taber T	ISO 2493	gf*cm	-25%	0.4	0.55	0.75
	TAPPI T489			0.4	0.55	0.75
Cobb (face non couchée)	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	±5	23	23	23
	TAPPI T411			23	23	23
Opacité	ISO 2471	%	-2	79	83	87
	TAPPI T519			79	83	87

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 13/02/2026