

## Creaset FP

### Descrizione:

Carta monopatinata per imballaggi flessibili. Adatta a laminazione o estrusione con altri materiali, per far parte di un imballaggio complesso. Nessun OBA aggiunto

### Applicazioni:

Imballo flessibile

### Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

### Certificazioni:

- [Creaset Range Lista di Certificati](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

## Creaset FP

### Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	60	70	80
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	60	70	80
	TAPPI T410					
Spessore	ISO 534	µm	±4%	51	57	65
	TAPPI T411					
Rigidità Taber MD	ISO 2493	gf*cm	-25%	0.4	0.55	0.75
	TAPPI T489					
Cobb (lato non patinato)	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	±5	23	23	23
	TAPPI T411					
Opacità	ISO 2471	%	-2	79	83	87
	TAPPI T519					

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026