

## Creaset GP FP

### Descripción:

Papel estucado una cara brillante resistente al aceite para flexible packaging. Sin PFAS añadidos.

Para laminación, recomendamos usar adhesivos sintéticos.

Para tintas UV, recomendamos aplicar una imprimación previamente.

### Aplicaciones:

Embalaje flexible

### Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Hecograbado

### Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Motril](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

## Creaset GP FP

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90	100
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	58	66	76	86
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	81	81	81	81
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1	1.1	1.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T411	g/m <sup>2</sup>	±5	24	24	24	24
Humedad absoluta	ISO 638 TAPPI T412	%	±0.5	4.7	4.7	4.7	4.7
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.4	4.5	5.1	5.7	6.1
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.6	3	3.2	3.5
Kit (cara)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9
Kit (dorso)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026