

Creaset GP FP

Descrizione:

Carta monopatinata lucida resistente agli oli ideale per imballaggio flessibile. Senza PFAS aggiunti.

Per laminazione, consigliamo di utilizzare colle sintetiche.

Per gli inchiostri UV, si consiglia di applicare prima un primer.

Applicazioni:

Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset, Rotogravure

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset GP FP

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90	100
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90	100
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	58	66	76	86
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	81	81	81	81
Rugosità parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1	1.1	1.1
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T411	g/m ²	±5	24	24	24	24
Umidità assoluta	ISO 638 TAPPI T412	%	±0.5	4.7	4.7	4.7	4.7
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.4	4.5	5.1	5.7	6.1
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.6	3	3.2	3.5
Kit (lato patinato)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9
Kit (lato non patinato)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026