

Creaset HGP

Descripción:

Papel estucado una cara con una alta barrera a la grasa, sin PFAS añadidos.
Para tintas UV, recomendamos aplicar una imprimación previamente.

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset HGP

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±5	57	65	72
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	81	81	81
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.4	4.3	4.9	5.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.5	2.9	3.1
Cobb (cara funcional)	ISO 535	g/m ²	<10	6	6	6
Resistencia al aceite de palma	ISO 16532-1	h	-	8	8	8
Kit (cara funcional)	TAPPI UM 559	index	-	10	10	10

Recomendaciones de almacenamiento: lo ideal es almacenar el papel a una humedad relativa del 50% (±5%) y 23 °C (±2) y cubierto con su embalaje original. Evite temperaturas y humedades extremas. No apilar.

Recomendaciones de uso: consumir preferentemente antes de 12 meses después del envío desde nuestra fábrica.

Los clientes son responsables de sus propios procedimientos de prueba, evaluación y seguridad de productos.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026