

Creaset HGP

Descrizione:

Carta monopatinata ad elevata barriera antigrasso, senza PFAS aggiunti.
Per gli inchiostri UV, si consiglia di applicare prima un primer.

Applicazioni:

Imballo flessibile

Metodi di stampa:

Flessografia, Offset

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset HGP

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	80	90
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±5	57	65	72
Brillantezza R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	81	81	81
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.4	4.3	4.9	5.5
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.5	2.9	3.1
Cobb (lato funzionale)	ISO 535	g/m ²	<10	6	6	6
Resistenza all'olio di palma	ISO 16532-1	h	-	8	8	8
Kit (lato funzionale)	TAPPI UM 559	index	-	10	10	10

Consigli per la conservazione: Idealmente, la carta dovrebbe essere conservata al 50% (±5%) di umidità relativa e a 23 °C (±2) e coperta con l'imballaggio originale. Evitare temperature e umidità estreme. Non impilare.

Consigli d'uso: Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla spedizione dalla nostra fabbrica.

I clienti sono responsabili delle procedure di test, valutazione e sicurezza dei propri prodotti.

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2026