

## Creaset HWS

### Description:

Papier couché brillant une face à haute résistance à l'humidité et aux alcalis.

### Applications finales:

Étiquettes de bouteilles consignées, Wraparound labels, Étiquetage surfaces humides, Résistance à l'eau dans le seau à glace

### Systemes d'impression:

Offset conventionnel, Flexographie à base solvant, Flexographie à base d'eau, Héliogravure à base solvant, Héliogravure à base d'eau, Jet d'encre à base d'eau

### Certificats:

- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour les applications nécessitant des certifications spécifiques, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# Creaset HWS

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	68	70	75	80
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	68	70	75	80
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	57.5	59	63	67
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627 TAPPI T475	s	>0.8*STD	1700	1600	1500	1400
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±3	12	12	12	12
Humidité absolue	ISO 638 TAPPI T412	%	±0.5	4.3	4.3	4.3	4.3
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50
Résistance à la traction CD.	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	3.5	3.6	4.1	4.3
Résistance à la traction MD.	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	2.7	2.8	3.0	3.3
Résistance à la déchirure humide L	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.95	1.0	1.05	1.1
Résistance à la déchirure humide T	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.9	0.9	1.0	1.0
Résistance à l'alcali	DIN 16524-7	min	ref.	>60	>60	>60	>60

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 15/02/2026