

Creaset LWS

Descrizione:

Carta monopatinata lucida con leggera resistenza all'umidità, adatta per etichette standard o avvolgenti in ambienti umidi.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Wraparound labels

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per le applicazioni finali che richiedono una certificazione specifica.

Creaset LWS

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	70	75	80
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	75	80
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	63.5	65	68
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	61	68	68
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	s	>0.8*STD	1100	1500	1400
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±3	20	20	20
Umidità assoluta	ISO 287 TAPPI T502	%	±0.5	4.5	4.5	4.5
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50
Resistenza alla trazione a secco L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	4.4	4.0	4.2
Resistenza alla trazione a secco T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	3.0	2.8	3.0

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2026