

## Creaset Litho (North America)

### Description:

Papier couché brillant une face pour étiquettes standards ou enveloppantes. Spécialement conçu pour le marché nord-américain.

### Applications finales:

Étiquettes de bouteilles non consignées, Wraparound labels

### Systèmes d'impression:

Offset conventionnel, Offset UV, Flexographie à base solvant, Flexographie à base d'eau, Flexographie UV, Héliogravure à base solvant, Héliogravure à base d'eau, Jet d'encre UV, Jet d'encre à base d'eau

### Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# Creaset Litho (North America)

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	89
Grammage (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	89
Grammage (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb. (500-25x38 in)	±4%	60#
Épaisseur (µm)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79
Épaisseur (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.1
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-150	750
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±4	25
Humidité relative	TAPPI T502	%	±5	45
Rigidité Taber T	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	1.6
Rigidité Taber L	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.75

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 15/02/2026