

Creaset Litho (North America)

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette standard e avvolgenti. Progettata appositamente per i mercati nordamericani.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Wraparound labels

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Flessografia UV, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet UV, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset Litho (North America)

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza	89
Grammatura (g/m ²)	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	89
Grammatura (lb.)	ISO 536 TAPPI T410	lb. (500-25x38 in)	±4%	60#
Spessore (micron)	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79
Spessore (pt.)	ISO 534 TAPPI T411	pt.	±4%	3.1
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-150	750
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±5	45
Rigidità Taber MD	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	1.6
Rigidità Taber CD	ISO 2493 TAPPI T489	gf*cm	-25%	0.75

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2026