

## Creaset RG

### Description:

Papier couché brillant 1 face, pour emballages thermoformés comme les banderoles des pots de yaourt.  
Pour l'impression en héliogravure.

### Applications finales:

Wraparound labels, Emballage flexible

### Systemes d'impression:

Rotogravure

### Certificats:

- [Creaset Range Liste des Certifications](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

# Creaset RG

## Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	90	95	110
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	90	95	110
Rigidité Taber L	ISO 2493	gf*cm	-10%	0.75	0.9	1.2
Rigidité Taber T	ISO 2493	gf*cm	-10%	1.6	1.9	2.4
Résistance à la traction CD	ISO 1924-2	kN/m	-0.4	2.9	-	3.5
Résistance à la traction MD	ISO 1924-2	kN/m	-0.7	5.3	5.5	6
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	79	84	98
Lissé Bekk (face couché)	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	≥0,8*STD	1000	900	600
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±5	25	25	25
Brillance du papier	ISO 8254 TAPPI T480	%	±5	75	75	75

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 18/02/2026