

Creaset Suit

Descrizione:

Carta monopatinata lucida per etichette standard e avvolgenti.

Applicazioni:

Etichette per bottiglie monouso, Wraparound labels

Metodi di stampa:

Offset convenzionale, Offset UV, Flessografia base solvente, Flessografia a base d'acqua, Flessografia UV, Rotocalco base solvente, Rotocalco a base d'acqua, Inkjet UV, Inkjet a base d'acqua

Certificazioni:

- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [Dichiarazione REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [EMAS stabilimento Motril](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [Paper Profile Creaset - Motril](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza - Lecta](#)
- [FSSC 22000 Sicurezza Alimentare - Motril](#)

Consultate il nostro team commerciale per ulteriori informazioni relative alla conformità del prodotto per le applicazioni a contatto con gli alimenti.

Creaset Suit

Specifiche tecniche

Proprietà	Standard	Unità	Tolleranza				
				80	90	100	120
Grammatura	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90	100	120
Spessore	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	69	78	90	109
Lucido carta	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	66	66	67	68
Liscio Bekk (lato patinato)	ISO 5627 TAPPI T475	s	-150	1100	850	600	420
Cobb (lato non patinato)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	23	23	23	24
Umidità assoluta	ISO 638	%	±0.5	4.5	4.5	4.5	3.9
Umidità relativa	TAPPI T502	%	±5	45	45	45	45
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	4.8	5.1	5.4	6.5
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	3	3.2	3.4	4.1

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2026