# Creaset Bag

## Descripción:

Papel estucado 1 cara brillante para bolsas.

## Aplicaciones:

Etiquetas, bolsas y embalaje retail, Embalaje flexible

## Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset

## Certificados:

- Creaset Range  Lista de Certificados
- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

# Creaset Bag

## Especificaciones técnicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Tolerancia | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gramaje | ISO 536<br>TAPPI T410 | g/m² | ±4% | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Espesor | ISO 534<br>TAPPI T411 | µm | ±4% | 82 | 91 | 100 | 108 |
| Rugosidad Parker | ISO 8791-4<br>TAPPI T555 | µm | +0,3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 |
| Cobb (dorso) | ISO 535<br>TAPPI T441 | g/m² | ±4 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Resistencia a la tracción L | ISO 1924-2<br>TAPPI T494 | kN/m | >0.9*Std | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 7.7 |
| Resistencia a la tracción T | ISO 1924-2<br>TAPPI T494 | kN/m | >0.9*Std | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| Resistencia al estallido | ISO 2758<br>TAPPI T403 | kg/cm² | -0.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 |

**Para 100 gsm y 110 gsm consultar condiciones de servicio con departamento Comercial.*

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026