Creaset GP FP

Descripción:

Papel estucado una cara brillante resistente al aceite para flexible packaging. Sin PFAS añadidos.
Para laminación, recomendamos usar adhesivos sintéticos.
Para tintas UV, recomendamos aplicar una imprimación previamente.

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía, Offset, Huecograbado

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset GP FP

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	70	80	90	100
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	58	66	76	86
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68
Blancura R457/D65	ISO 2470-2	%	±2	81	81	81	81
Rugosidad Parker	ISO 8791-4 TAPPI T555	µm	<1.4	1.1	1.1	1.1	1.1
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T411	g/m²	±5	24	24	24	24
Humedad absoluta	ISO 638 TAPPI T412	%	±0.5	4.7	4.7	4.7	4.7
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.4	4.5	5.1	5.7	6.1
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.3	2.6	3	3.2	3.5
Kit (cara)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9
Kit (dorso)	TAPPI UM 559	index	-1	9	9	9	9

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026