# Creaset HWS RG

## Descripción:

Papel estucado una cara de alto brillo para etiquetas con alta resistencia a la humedad, diseñado para botellas retornables. Adecuado para cerveza y otras aplicaciones de botellas retornables, donde la retención de tintas y el tiempo de lavado es necesario. Diseñado específicamente para impresión en huecograbado

## Aplicaciones:

Etiquetas botellas retornables, Etiquetas envolventes, Etiquetaje superficies húmedas, Resistencia cubitera

## Sistemas de impresión:

Offset convencional, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Huecograbado base solvente, Huecograbado base agua, Inkjet base agua

## Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

# Creaset HWS RG

## Especificaciones técnicas

| Propiedad | Norma | Unidades | Tolerancia | 68 |
|---|---|---|---|---|
| Gramaje | ISO 536<br>TAPPI T410 | g/m² | ±4% | 68 |
| Espesor | ISO 534<br>TAPPI T411 | µm | ±4% | 55 |
| Brillo papel | ISO 8254-1<br>TAPPI T480 | % | ±5 | 76 |
| Lisura Bekk (cara estucada) | ISO 5627<br>TAPPI T475 | s | >0.8*STD | 3600 |
| Cobb (dorso) | ISO 535<br>TAPPI T441 | g/m² | ±3 | 17 |
| Humedad absoluta | ISO 287<br>TAPPI T502 | % | ±0.5 | 4.8 |
| Resistencia a la tracción seco L | ISO 1924-2<br>TAPPI T494 | kN/m | -0.5 | 3.5 |
| Resistencia a la tracción seco T | ISO 1924-2<br>TAPPI T494 | kN/m | -0.5 | 2.7 |
| Resistencia a la tracción húmedo L | ISO 3781<br>TAPPI T456 | kN/m | -0.2 | 0.95 |
| Resistencia a la tracción húmedo T | ISO 3781<br>TAPPI T456 | kN/m | -0.2 | 0.9 |
| Resistencia al álcali | DIN 16524-7 | min | ref. | >60 |

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026