Creaset HWS

Descripción:

Papel estucado una cara brillante para etiquetas con alta resistencia a la humedad, diseñado para botellas retornables. Adecuado para cerveza y otras aplicaciones de botellas retornables, donde la retención de tintas y el tiempo de lavado es necesario

Aplicaciones:

Etiquetas botellas retornables, Etiquetas envolventes, Etiquetaje superficies húmedas, Resistencia cubitera

Sistemas de impresión:

Offset convencional, Flexografía base solvente, Flexografía base agua, Inkjet base agua

Certificados:

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Motril
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- Paper Profile Creaset - Motril
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- FSSC 22000 Seguridad Alimentaria - Motril

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

Creaset HWS

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	68	70	75	80
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m²	±4%	68	70	75	80
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	57.5	59	63	67
Brillo papel	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	68	68	68	68
Lisura Bekk (cara estucada)	ISO 5627 TAPPI T475	s	>0.8*STD	1700	1600	1500	1400
Cobb (dorso)	ISO 535 TAPPI T441	g/m²	±3	12	12	12	12
Humedad absoluta	ISO 638 TAPPI T412	%	±0.5	4.3	4.3	4.3	4.3
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	50	50	50	50
Resistencia a la tracción seco L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	3.5	3.6	4.1	4.3
Resistencia a la tracción seco T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	2.7	2.8	3.0	3.3
Resistencia a la tracción húmedo L	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.95	1.0	1.05	1.1
Resistencia a la tracción húmedo T	ISO 3781 TAPPI T456	kN/m	-0.2	0.9	0.9	1.0	1.0
Resistencia al álcali	DIN 16524-7	min	ref.	>60	>60	>60	>60

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026