Termax TCLLX 72

Descripción
Papel térmico protegido para aplicaciones linerless.

Libre de fenoles.

Durabilidad de la imagen: 15 años en las condiciones correctas de manipulación y almacenaje para los papeles térmicos.

Aplicaciones
Láminas para etiquetas, Etiquetas para alimentación, Etiquetas, bolsas y embalaje retail, Etiquetas de transporte y logística, Etiquetas linerless

Sistemas de impresión
Flexografía, Offset

Certificados

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Termax

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Termax TCLLX 72

Propiedades físicas

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m² lbs (17x22-500 sheets)	72 19.1	± 4%
Espesor	ISO 534	µm mils	76 2.99	± 3
Lisura Bekk	ISO 5627	s	1500	≥ 1000
Blancura	ISO 2470	%	92	≥ 90
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kN/m	2.1	-0.5
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kN/m	4.5	-1.0

Propiedades de estabilidad

Propiedad	Condiciones	Estabilidad de imagen	Estabilidad del papel
Resistencia al calor	60°C, 30% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Resistencia a la humedad	40°C, 90% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.12 D.O.
Resistencia a la luz	5.000 Lux, 100h	≥ 90%	≤ 0.10 D.O.

Sensibilidad de la imagen



Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026