Termax TRF

Descripción

Papel térmico sin top coat.Tiene una capa térmica especial con mayor resistencia contra las influencias externas.

Libre de bisfenoles.

Durabilidad de la imagen: 10 años en las condiciones correctas de manipulación y almacenaje para los papeles térmicos.

Aplicaciones

Entradas de espectáculos, Loterías y apuestas, Recibos punto de venta, Cupones promocionales

Sistemas de impresión

Flexografía, Offset

Certificados

- PEFC Cadena de Custodia (multisite)
- FSC Cadena de Custodia (multisite)
- ISO 14001 Medio Ambiente
- EMAS fábrica Leitza
- ISO 50001 Eficiencia Energética
- ISO 9001 Calidad
- ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta
- Paper Profile Termax

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Termax TRF

Propiedades físicas

Propiedad	Norma	Unidades	Valor	Tolerancia
Gramaje	ISO 536	g/m² lbs (17x22-500 sheets)	105 27.9	± 4%
Espesor	ISO 534	µm mils	112 4.4	± 3
Lisura Bekk	ISO 5627	s	200	≥ 150
Blancura	ISO 2470	%	90	≥ 88
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2	kN/m	2.7	-0.5
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2	kN/m	5.7	-1.0

Propiedades de estabilidad

Propiedad	Condiciones	Estabilidad de imagen	Estabilidad del papel
Resistencia a la humedad	40°C, 90% HR, 24h	≥ 98%	≤ 0.10 D.O.
Resistencia a la luz	5.000 Lux, 100h	≥ 96%	≤ 0.10 D.O.
Resistencia al calor	60°C, 30% HR, 24h	≥ 98%	≤ 0.20 D.O.

Sensibilidad de la imagen





Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.
Última actualización: 22/07/2026