

## Coral Book Digital White

### Descripción:

Papel no estucado blanco de volumen 1.2 especialmente indicado para impresión digital, certificado HP Indigo.

Está garantizado para impresión digital láser y láser pre-print y está recomendado por las principales marcas de impresión digital.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas.

### Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

### Sistemas de impresión:

Digital, Laser/Toner seco

### Certificados:

- [HP Indigo - Coral Book Digital White 70g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 80g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 90g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 100g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 120g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 140g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 170g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 190g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 250g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 300g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 350g](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Coral Book - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile Coral Book - Zaragoza](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

# Coral Book Digital White

## Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100	120	140	160	190	250	300	350
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90	100	120	140	160	190	250	300	350
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	84	96	108	119	142	164	185	218	287	345	402
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	-	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15
Opacidad	ISO 2471:1977 TAPPI T519	%	-2	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0	99	-	-	-	-	-
Blancura R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Blancura D65/10 <sup>e</sup>	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	±50	150	150	150	160	170	200	230	-	-	-	-
Cobb	ISO 535:1991 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±20	30	30	30	35	40	45	50	50	55	60	60

### Recomendaciones de almacenamiento

Las condiciones optimas de almacenamiento del papel son 50% (± 5) de humedad relativa y 23°C (± 2) de temperatura. Las propiedades técnicas del producto están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026