

Coral Book Digital White

Description:

Papier blanc non couché avec un volume de 1,2, spécialement indiqué pour l'impression numérique, certifié HP Indigo.

Il est garanti pour l'impression numérique laser et le pré-impression laser et il est recommandé par les principales marques d'impression numérique.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Numérique, Laser / Toner sec

Certificats:

- [HP Indigo - Coral Book Digital White 70g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 80g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 90g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 100g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 120g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 140g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 170g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 190g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 250g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 300g](#)
- [HP Indigo - Coral Book Digital White 350g](#)
- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Coral Book - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile Coral Book - Zaragoza](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Coral Book Digital White

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90	100	120	140	160	190	250	300	350
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90	100	120	140	160	190	250	300	350
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	84	96	108	119	142	164	185	218	287	345	402
Main	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15
Opacité	ISO 2471:1977 TAPPI T519	%	-2	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0	99	-	-	-	-	-
Blancheur R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Blancheur D65/10 ^a	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	±50	150	150	150	160	170	200	230	-	-	-	-
Cobb	ISO 535:1991 TAPPI T441	g/m ²	±20	30	30	30	35	40	45	50	50	55	60	60

Recommandations de stockage

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) °C de température. Dans certains cas, les variations extrêmes de température et d'humidité peuvent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.
Dernière actualisation : 18/02/2026