

Coral Book Ivory 1.65

Description:

Papier non couché à haut volume 1.65 avec une grande opacité et une teinte ivoire clair, destiné au secteur éditorial. Il s'agit d'un papier offset fabriqué à partir de pâte chimique, conçu pour offrir d'excellentes performances en machine.

Spécialement conçu pour l'impression offset, il est garanti pour l'impression numérique laser et laser préprint. De plus, il est recommandé par les principales marques de machines d'impression numérique.

Large gamme de grammages et formats, disponible en feuilles et bobines.

Applications finales:

Livres, Brochures, Catalogues, Couvertures, Marketing direct, Chemises cartonnées, Insertions publicitaires, Emballage, Cartes postales

Systèmes d'impression:

Numérique, Flexographie, Laser / Toner sec, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [PEFC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [FSC Chaîne de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [Règlement REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Environnement](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [Paper Profile Coral Book - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile Coral Book - Zaragoza](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [ISO 45001 Santé et Sécurité - Lecta](#)

Pour plus de détails concernant le respect de la réglementation sur le contact alimentaire, veuillez contacter nos équipes commerciales.

Coral Book Ivory 1.65

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536	g/m ²	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	-	115.5	132.0	148.5
Main	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	±0.03	1.65	1.65	1.65
Opacité	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	84.0	86.0	88.0
Tonalité a* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	-0.05	-0.05	-0.05
Tonalité b* D65/10°	ISO 5631-2	abs.	-	12.3	12.3	12.3
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	≤50	35	35	35
Humidité relative	TAPPI T502	%	±7	40	40	40

Recommandations de stockage

Les propriétés du papier sont très sensibles aux variations d'humidité, c'est la raison pour laquelle nous livrons les papiers préparés avec des emballages résistants à l'eau.

Une fois, l'emballage ouvert, il existe un risque d'humidité de l'air ambiant sur le papier.

Le papier doit être entreposé, idéalement, dans un atelier avec 50 (±5) % d'humidité relative et 23 (±2) °C de température. Dans certains cas, les variations extrêmes de température et d'humidité peuvent être évitées.

Les propriétés techniques du papier sont garanties 12 mois après la date de production.

Avant de commencer l'impression, il est fortement conseillé de faire un essai avec 30 ou 50 feuilles pour vérifier que l'impression soit correcte des deux côtés.

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 18/02/2026