

Coral Book White

Descripción:

La gama de papel no estucado de Lecta de elevada blancura.

Papel no estucado de Lecta de elevada blancura dirigido al sector editorial. Se trata de un papel offset fabricado con pasta química, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina.

Especialmente diseñado para impresión offset, está garantizado para impresión digital láser y láser pre-print y está recomendado por las principales marcas de impresión digital.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Postales

Sistemas de impresión:

Digital, Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [Reglamento REACH Lecta](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile Coral Book - Sant Joan les Fonts](#)
- [Paper Profile Coral Book - Zaragoza](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

Coral Book White

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	60	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Gramaje	ISO 536	g/m ²	±4%	60	70	80	90	100	120	140	160	170	190	250	300	350
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	73	84	96	108	119	142	164	185	196	218	287	345	407
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19	1.18	1.17	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	87.0	91.0	93.0	95.0	96.0	98.0	99	99.0	-	-	-	-	-
Blancura R457/D65	ISO 2470-2 TAPPI T452	%	±2	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
Blancura D65/10º	ISO 11475 TAPPI T562	CIE	±5	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Color a* D65/10º	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Color b* D65/10º	TAPPI T527 ISO 5631-2	abs.	-	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2	-14.2
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI UM-535	ml/min	±50	150	150	150	150	160	170	200	230	230	250	250	250	250
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±5	30	30	30	30	35	40	45	50	50	50	55	60	60
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Recomendaciones de almacenamiento

Las propiedades del papel son muy sensibles a las variaciones de humedad, es por ello que el papel se entrega con embalajes protectores. Una vez el embalaje abierto, existe un riesgo de humedad del aire ambiente sobre el papel, que puede alterar las propiedades del mismo.

Las condiciones óptimas de almacenamiento del papel son 50% (± 5) de humedad relativa y 23°C (± 2) de temperatura.

Las propiedades técnicas del producto están garantizadas 12 meses después de la fecha de producción.

Antes de imprimir, es aconsejable imprimir 30-50 hojas a modo de prueba para verificar que la impresión es correcta en ambas caras.

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Coral Book White

Última actualización: 15/04/2026