

## **Coral Bag White**

### **Descripción:**

Coral Bag White es un papel extra blanco para bolsas.  
Posee altas resistencias mecánicas y buena imprimabilidad.

### **Aplicaciones:**

Embalaje flexible, Etiquetas, bolsas y embalaje retail

### **Sistemas de impresión:**

Flexografía, Offset

### **Certificados:**

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para aplicaciones finales que requieran una certificación específica, consultar con nuestro equipo comercial.

# Coral Bag White

## Especificaciones técnicas

| Propiedad                      | Norma                        | Unidades           | Tolerancia | 80      | 90      | 95      | 100     | 110       | 120       |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Gramaje                        | ISO 536:1997<br>TAPPI T410   | g/m <sup>2</sup>   | ±4%        | 80      | 90      | 95      | 100     | 110       | 120       |
| Espesor                        | ISO 534:1988<br>TAPPI T411   | µm                 | ±4%        | 98      | 110     | 117     | 123     | 136       | 148       |
| Blancura<br>R457/D65           | ISO 2470-2<br>TAPPI T452     | %                  | ±2         | 106     | 106     | 106     | 106     | 106       | 106       |
| Blancura<br>D65/10º            | ISO 11475:1997<br>TAPPI T562 | ºCIE               | ±5         | 154     | 154     | 154     | 154     | 154       | 154       |
| Resistencia al<br>rasgado L/T  | ISO 1974:1990<br>TAPPI T414  | mN                 | ≥0.80*STD  | 720/750 | 810/840 | 850/890 | 910/950 | 1000/1050 | 1100/1130 |
| Resistencia a la<br>tracción L | ISO 1924-2<br>TAPPI T494     | kN/m               | -1         | 6.9     | 7.0     | 7.3     | 7.4     | 8.3       | 8.6       |
| Resistencia a la<br>tracción T | ISO 1924-2<br>TAPPI T494     | kN/m               | -0.5       | 3.4     | 3.5     | 3.6     | 3.7     | 4.2       | 4.4       |
| Resistencia al<br>estallido    | ISO 2758:1983<br>TAPPI T403  | Kg/cm <sup>2</sup> | -0.5       | 2.8     | 2.9     | 3       | 3.0     | 3.2       | 3.4       |
| Rugosidad<br>Bendtsen          | ISO 8791-2<br>TAPPI T535     | ml/min             | ±50        | 150     | 180     | 200     | 220     | 250       | 300       |

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026