

KraFit Bag

Descripción:

Papel kraft elaborado de eucalipto 100% (papel sin blanquear)

Aplicaciones:

Embalaje flexible

Sistemas de impresión:

Flexografía

Certificados:

- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [ISO 14001 Medio Ambiente](#)
- [ISO 50001 Eficiencia Energética](#)
- [Paper Profile KraFit Bag](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salud y Seguridad - Lecta](#)

Para mayor información relacionada con la conformidad del producto en aplicaciones de contacto alimentario consultar con nuestro equipo comercial.

KraFit Bag

Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	80	90	100	110
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	80	90	100	110
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	98	110	123	136
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm ³ /g	-	1.23	1.22	1.23	1.24
Cobb	ISO 535	g/m ²	±5	30	30	30	30
Resistencia a la tracción L	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-1.0	9.0	9.1	9.6	10.5
Resistencia a la tracción T	ISO 1924-2 TAPPI T494	kN/m	-0.5	4.0	4.1	4.3	4.9
Resistencia al estallido	ISO 2758 TAPPI T403	Kg/cm ²	-0.5	3.6	3.7	3.9	4.1
Resistencia al rasgado L/T	ISO 1974 TAPPI T414	mN	≥0.80*STD	750/800	840/900	940/1020	1040/1100

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 15/04/2026